



Gyproc ProFin

Gipskartonio plokščių, tinko ir betono paviršiaus glaistymui skirtas gipsinis glaistas su kibumą stiprinančiais polimeriniais priedais. Taip pat tinka siūlėms tarp gipskartonio plokščių užglaistyti.



Gyproc Super

Aukštos kokybės, greitai kietėjantis, lengvai šlifuojamas gipsinis glaistas, siūlėms tarp gipskartonio plokščių pirminiam ir baigiamajam glaistymui.



Gyproc Vario

Ypač aukštos kokybės, greitai kietėjantis gipsinis glaistas, siūlių tarp gipskartonio plokščių užglaistymui, kur siūlių stiprumui keliami ypač aukšti reikalavimai.

Gyproc

Glaistai gipskartonio siūlėms

Gyproc ProFin

Gyproc Pro Fin – tai viso paviršiaus glaistymui ir siūlių tarp gipskartonio plokščių užpildymui skirtas „klasikinis“ sausas gipsinis glaistas su kibumų stiprinančiais polimeriniais priedais. Glaistant siūles būtina naudoti armavimo juostą. Glaistas skirtas vidaus darbams. Tinka įvairių paviršių (pvz., gipskartonio, tinko ar betono) paviršių glaistymui bei siūlių tarp gipskartonio plokščių užpildymui. Galima glaistyti tiek rankiniu, tiek mašininiu (purškiant be oro) būdu.

Gyproc Pro Fin yra sausas mišinys, kurį tereikia supilti į švarų vandenį (0,4-0,45 ltr/kg). Mišinys maišomas rankiniu arba mechaniniu būdu. Kietėjimo laikas priklauso nuo glaistomo paviršiaus temperatūros bei patalpos santykinės oro drėgmės. Oro ir glaistomo paviršiaus temperatūra turi būti $\geq 5^{\circ}\text{C}$ iki džiūvimo pabaigos. Patalpos santykinė oro drėgmė neturi viršyti 80%. Glaistant paviršius, tepami keli 0–1 mm storio glaisto sluoksniai. Kitas sluoksnis tepamas tik išdžiūvus prieš tai užteptam sluoksniui. Sukietėjęs glaistas lengvai šlifuojamas. Paruoštas glaistas gali būti sunaudotas per kelias savaites.

Gyproc Pro Fin išeiga glaistant paviršius yra apie $1,5 \text{ kg} / \text{m}^2/\text{mm}$.



Gyproc Super

Gyproc Super – tai aukštos kokybės, greitai kietėjantis sausas gipsinis glaistas, skirtas gipskartonio plokščių siūlių užpildymui ir baigiamajam glaistymui. Glaistant gipskartonio plokščių siūles būtina naudoti armavimo juostą. Glaistas skirtas vidaus darbams.

Gyproc Super – tai ypatingos sudėties gipsinis glaistas. 0–5 mm storio sluoksnis visiškai sukietėja praėjus 2 valandoms. Trumpas glaisto kietėjimo laikas leidžia užglaistyti siūles tarp gipskartonio plokščių per vieną dieną, net jei reikia glaistyti dviem ar trimis sluoksniais.

Gyproc Super yra sausas mišinys, kurį tereikia supilti į švarų vandenį (apie 5 kg sauso mišinio / 3,7 ltr. vandens) ir palaukti 2 minutes, vėliau gerai išmaišyti.

Mišinys maišomas rankiniu arba mechaniniu būdu. Paruoštas mišinys pradeda stingti praėjus 60 minučių. Oro ir glaistomo paviršiaus temperatūra turi būti $\geq 5^{\circ}\text{C}$ iki džiūvimo pabaigos.

Sukietėjęs glaistas šlifuojamas švitrinu popieriumi.

Gyproc Super paruošto glaisto išeiga glaistant paviršius apie $1,0 \text{ kg} / \text{m}^2/\text{mm}$, siūles – apie $0,25\text{--}0,35 \text{ kg}/\text{m}^2$

Gyproc Vario

Gyproc VARIO – tai aukštos kokybės, greitai kietėjantis sausas gipsinis glaistas, skirtas gipskartonio plokščių siūlių užpildymui, kur siūlių stiprumui keliama ypač aukšti reikalavimai. Glaistant gipskartonio plokščių siūles būtina naudoti armavimo juostą. VARIO (HRAK) tipo briaunoms, armavimo juosta nebūtina. Glaistas skirtas vidaus darbams.

Gyproc VARIO yra sausas mišinys, kurį tereikia supilti į švarų vandenį (apie 5 kg sauso mišinio / 2,7 ltr. vandens) ir palaukti 2 minutes, vėliau gerai išmaišyti. Mišinys maišomas rankiniu arba mechaniniu būdu. Paruoštas mišinys pradeda stingti praėjus 45 minutėms. Oro ir glaistomo paviršiaus temperatūra turi būti $\geq 5^{\circ}\text{C}$ iki džiūvimo pabaigos. Sukietėjęs glaistas šlifuojamas švitrinu popieriumi.

Gyproc VARIO – tai ypatingos sudėties greitai kietėjantis gipsinis glaistas. 0–5 mm storio sluoksnis visiškai sukietėja praėjus 2 valandoms. Trumpas glaisto kietėjimo laikas leidžia užglaistyti siūles tarp gipskartonio plokščių per vieną dieną, net jei reikia glaistyti dviem ar trimis sluoksniais.

Gyproc VARIO paruošto glaisto išeiga glaistant paviršius apie $1,7 \text{ kg} / \text{m}^2/\text{mm}$, siūles – apie $0,330 \text{ kg}/\text{m}^2$.



Gyproc Glaistai gipskartonio siūlėms

UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“

Mėnulių g. 7

LT-04326 Vilnius

Tel. +370 263 8682

Faksas +370 263 6238

info@gyproc.lt

www.gyproc.lt

