

RIGIPS PRO FLEXI — PLOKŠTĖ LENKTIEMS PAVIRŠIAMS FORMUOTI



PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigips PRO Flexi — Plokštė lenktiems paviršiams formuoti

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

D tipo plokštė, sustiprinta stiklo pluoštu, skirta lenkimui.

PRODUKTO APRAŠYMAS

Tai D tipo gipso kartono plokštės, 6,5 mm storio, skirtos lenktų pertvarų ir paviršių formavimui. Plokščių pranašumas - greitas ir tikslus lenkto paviršiaus formavimas esant mažam lenkimo spinduliui. Plokštės galima lenkti sausas ir naudojant drėkinimo technologiją. Naudojant plokštės drėkinimo technologiją mažiausias lenkimo spindulys 300 mm, lenkiant sausas - 600 mm.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Tinka naudoti:

- formuojant arkinius paviršius;

CE plokštės tipo žymėjimas	D
Medžiagos tipas	Gipso kartonas
Plokštės paviršiaus spalva	Pilka
Storis	6,50 mm
Ilgosios briaunos tipas	Nuožulni briauna (PRO)
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
Lenkiamasis stipris išilgine kryptimi	279,5 N
Lenkiamasis stipris skersine kryptimi	109,2 N
Šilumos laidumas	0,25 W/m.K
Vandens garų varžos faktorius	10
ESD (DoP) numeris	10_1117115_2019
Standartas	EN 520

- įvairiems kreiviams paviršiams pastato viduje;
- sausos statybos sistemų lenktų paviršių dangos arba sienų aptaiso įrengimui;
- pertvarų bei kabamųjų lubų įrengimui.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Plokštė gali būti lenkiama sausa arba drėgna. Lenkiant sausiai, mažiausias sienos lenkimo spindulys yra 60 cm įgaubtai ir 100 cm išgaubtai sienai. Norint suformuoti arką, reikia naudoti įpjautus UW profiliuotus. Atstumas tarp RIGIPS CW ULTRASTIL® statramsčių turėtų būti sutankintas iki maks. 30 cm.